

NEDO水素・燃料電池成果報告会2024

発表No.B1-6

競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業/
共通基盤整備に係る技術開発/
中空試験片を用いた低温高压水素環境での材料特性評価に係る研究開発



発表者名
団体名
発表日

和田 健太郎
国立研究開発法人物質・材料研究機構
2024年7月18日

連絡先：和田 健太郎
国立研究開発法人物質・材料研究機構
WADA.Kentaro@nims.go.jp

事業概要

1. 期間

開始 : 2023年6月

終了（予定） : 2028年3月

2. 最終目標

- 253℃～室温の幅広い温度域の高圧水素ガス環境において材料特性データを取得し、液化水素関連機器の設計・製造に関わる国内事業者へ、それらのデータを水素利用機器の開発や設計に活用できる形で提供する。

3. 成果・進捗概要

(1) 中空試験片を用いた極低温・高圧水素ガス中SSRTの試験時間短縮による試験高効率化のための試験システムとプロトコルの開発・最適化

- 253℃～室温、および、最高105 MPaの水素・ヘリウムガス環境下で低ひずみ速度引張（SSRT）を実施するための既存設備を改造し、作業手順を見直すことにより、従来3日かかっていた試験時間を2日に短縮した。

(2) 評価対象材料と評価項目の決定ならびに試験結果の妥当性検討のための委員会の開催

- 産業ニーズに沿った評価対象材料候補を選定し、高圧水素環境下材料特性評価委員会を2回開催して候補材料を決定した。

(3) 高圧水素ガス環境におけるSSRT特性の温度依存性評価

- 評価試験をより安全に実施するため、既存設備への安全対策を行った。また、上記委員会の承認を得たため、対象材料の手配に着手した。

1. 事業の位置付け・必要性

【背景】

水素社会の実現のためには、効率的かつ安価な大規模水素の製造・輸送・貯蔵が必要であるが、そのサプライチェーンには液化水素によるサプライチェーン構築が大きく期待されている。一方、液化水素は貯蔵温度が -253°C と非常に低く、貯槽や配管類に使用される材料は過酷な極低温環境に曝される。加えて、高圧水素ガスが材料に触れることにより材料特性が劣化する現象である水素脆化への懸念もあることから、低温度から極低温の温度範囲において材料が水素に曝された場合の材料特性を明らかにすることが、液化水素関連機器の開発・設計・製造において不可欠である。

【課題・意義】

しかしながら、その材料特性データは測定が容易ではなく、特に $-253\sim-45^{\circ}\text{C}$ の高圧水素ガス環境下で公開されている材料特性データはほとんど存在していないのが実情であり、この領域において高い信頼性のある材料特性データが求められている。

【目的】

本事業においては中空試験片材料評価設備を用いて、さまざまな金属材料を対象にこの領域でのSSRT、疲労特性などの材料特性データを取得し、液化水素関連機器の開発・設計・製造に資することによって、安全な水素社会の実現に寄与するものである。

2. 研究開発マネジメントについて – 研究開発の実施内容と目標 –

①中空試験片を用いた極低温・高圧水素ガス中 SSRT の試験時間短縮による試験高効率化のための試験システムとプロトコルの開発・最適化

冷却・昇温時間を短縮するためのクライオスタット構造の最適化検討や試験治具の改良、試験プロトコルの最適化などを講じることにより、 -253°C での高圧水素ガス環境中 SSRT に要する時間を3日から2日へ短縮する。

②評価対象材料と評価項目の決定ならびに試験結果の妥当性検討のための委員会の開催

外部有識者からなる高圧水素環境下材料特性評価委員会を構成し、評価対象材料と試験項目について議論を行い、評価対象材料およびデータ取得計画が産業ニーズに沿うものであることを確認する。材料特性データの取得後は、同委員会に結果を報告し、試験結果の妥当性についても議論を行う。

③高圧水素ガス環境における SSRT 特性の温度依存性評価

2024～2025 年度において、 -253°C ～室温の高圧水素ガス環境中における信頼性の高い材料特性データを戦略的に取得する。温度、圧力等の試験条件は、各部材が曝される実環境を配慮して定める。得られたデータは②の委員会での評価を経て、必要により2026年度以降により細かい条件下での材料特性データを取得を行う。

2. 研究開発マネジメントについて – 研究開発の内容と目標 –

④高圧水素ガス環境における疲労特性の温度依存性評価（参考）

2024～2025 年度に評価した SSRT 特性を基に、疲労特性を取得すべき材料を検討し、高圧水素環境下材料特性評価委員会に諮る。それに基づき、2026～2027 年度にかけて、 -253°C ～室温の温度範囲において、疲労寿命および疲労限度を評価する。


⑤データ公開方法の検討

取得したデータの公開方法を検討し、材料特性データ公開方針案を作成する。案は②の委員会に諮り決定する。方針案の作成にあたっては、国内産業の開発力強化、国際競争力強化に資する観点からの配慮を行う。

注）本技術開発事業の研究開発項目Ⅰ「大規模水素サプライチェーンの構築に係る技術開発」で東京大学が実施している「大型液化水素貯槽実現に向けた極低温・水素環境下材料信頼性評価法確立および社会受容のための実大試験」との連携を行う。


2. 研究開発マネジメントについて – 中空試験片方式 –

中実試験片方式



- 過去に多くのデータが取得されており、結果の比較が容易
- △ 試験機が大がかりとなることから、試験手順が煩雑で高コストになりがち。特に極低温の試験を実現するためには技術的課題が多い

中空試験片方式（提案方式）




- 試験機がコンパクトで試験効率を高めやすい→試験コストの低減が可能
- 試験片外側の環境に制限がなく、伝導冷却や浸漬冷却などの多様な冷却方式を適用可能→高効率な冷却を実現可能
- △ 新しい試験方式であるため、試験データの蓄積が必要

2. 研究開発マネジメントについて – 研究開発スケジュール –

	ステージゲート審査（予定） ↓																					
	2023年度				2024年度				2025年度				2026年度				2027年度					
	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期	第1 四半期	第2 四半期	第3 四半期	第4 四半期		
①中空試験片を用いた極低温・高圧水素ガス中 SSRT の試験時間短縮による試験高効率化のため の試験システムとプロトコルの開発・最適化	→																					
②評価対象材料と評価項目の決定ならびに試験 結果の妥当性検討のための委員会の開催																			→			
③高圧水素ガス環境における SSRT 特性の温度 依存性評価																			→			
④高圧水素ガス環境における疲労特性の温度依 存性評価（参考）																			→			
⑤データ公開方法の検討	→																					



2. 研究開発マネジメントについて – 実施体制 –



3. 研究開発成果について – 試験作業プロトコルの最適化検討 –


従来用いてきた試験作業プロトコルを適用した場合、20 K直上での高圧水素ガス中試験を実施するのに約3日間要する。これを2日間に短縮するため、試験の信頼性や安全性を損なわないことを客観的に保証しつつ、作業手順を見直す。

従来の試験作業プロトコル




3. 研究開発成果について – 試験時間短縮のための試験プロトコル改善 –

改善後の試験作業プロトコル



試験作業プロトコルの改善における技術的課題



3. 研究開発成果について – 安全対策 –



水素ガスが漏洩した場合に安全に排気するための設備を設置

3. 研究開発成果について – 評価対象材料の選定 –

民間企業へのヒアリング結果から、水素サプライチェーンへの適用を前提に、以下の金属材料を本事業において測定対象とすることを材料特性評価委員会に提案し、承認。

○LNGで使用が認められている材料（材料が法令、指針等の基準で例示されている）：

– 高圧ガス保安法

- ・ オーステナイト系ステンレス鋳鋼
（SCS13A（SUS304相当）, SCS14A（SUS316相当）, SCS16A（SUS316L相当））
- ・ 9%Ni鋼

– 日本ガス協会 LNG地上式貯槽指針

- ・ インバー合金（Fe-36%Ni）

○海外では使用が認められているが国内では基準で例示されていない材料：

- ・ SUS304N1, SUS316LN （N含有オーステナイト系ステンレス鋼）

○材料メーカーが開発し提案している新しい材料：

- ・ STH[®]2（15%Cr-7%Ni-9%Mn-N）低Cr低Ni省Mo型オーステナイト系ステンレス鋼

<https://stainless.nipponsteel.com/news/2021/20210623.php>

○以上の評価の基準となる


- ・ SUS316L

基本的な考え方を整理中：

1. 論文発表
2. 公開 （国内限定。NIMSデータシートのイメージ。
pdfファイル／印刷物 配付管理 ）
3. （将来的には）グリーンイノベーション基金事業でNIMSが
準備しているデータベースに含めることも検討する。

3. 研究開発成果について – NIMS構造材料データシートの例 –

1. 安全保障貿易管理の取扱い： 論文発表（公知の情報化）



材料開発を改善・加速するための新たな手法やツールに関する研究を掲載。
方法論、モデリング、ハイスループット実験、マテリアルズ・インフォマティクス（MI）、プロセス・インフォマティクス（PI）、人工知能（AI）、データベースなど

2. 1.のあと、無料公開（閲覧のみ、DL不可、ユーザーは海外も含まれる）

The screenshot shows the header of the MatNavi website. It features the 'MatNavi' logo, a navigation menu with links to 'データサービス', 'DICEとは', '利用方法', 'NEWS・お知らせ', '関連サイト', and 'お問い合わせ'. Below the header, a blue banner reads 'NIMS 物質・材料データベース (MatNavi)'. The main text describes MatNavi as a database for materials development, providing access to various materials data including chemical structure, crystal structure, physical properties, and mechanical properties. It also mentions that the database is available for free search and browsing after user registration.

NIMS 物質・材料データベース (MatNavi)

NIMS 物質・材料データベース(MatNavi)は、新材料の開発、材料の選択に貢献することを目的としています。MatNaviは、高分子データベース(化学構造、重合、加工、物性、NMRスペクトル・・・)、無機材料データベース(結晶構造、状態図、物性・・・)、金属材料データベース(密度、弾性係数、クリープ特性、疲労特性・・・)、電子構造計算データベース(第一原理計算によるバンド構造・・・)など、十数種類の材料データベースで構成された統合データベースシステムです。さらに複合材料熱物性予測システムのようなアプリケーションも提供しています。これらのデータベースはユーザ登録を行えば、無料で各種データベースを検索・閲覧することができます。

3. 研究開発成果について – 成果発表、特許、論文 –

口頭発表

「中空試験片を用いた水素環境での材料特性評価試験方法」 軽金属学会 第131回シンポジウム
(2024年1月19日)

特許

なし

論文

なし

4. 今後の見通しについて

【実用化・事業化】

- ・ 本事業を通じて、高圧／低温領域での耐水素特性について信頼性の高いデータを取得
→ 国内産業育成、競争力強化につなげ、水素社会の実現に寄与

【課題】

- ・ データの提供方法の検討

【波及効果】

- ・ 中空試験片法による耐水素特性評価法の拡大。
- ・ 新規参入の促進、競争による水素インフラのコスト削減。
- ・ 測定方法標準化への取り組み。